

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 44. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
BETOMAX, WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

czynnik korozyjny / corrosive agent	stężenie (%) / conc. (%)	temp. (°C)	Besaflex® (W-PVC) Besaflex® (S-PVC)	Nitriflex® ocena / rating	Elastoflex®
spaliny zawierające dwutlenek węgla / exhaust gases containing carbon dioxide	dowolnie / any	60	b	b	b
spaliny zawierające kwas chlorowodorowy / exhaust gases containing hydrochloric acid	dowolnie / any	60	b	b	b
kwasy / acids	20	20	b	b	b
kwas mrówkowy / formic acid	10	20	nie badano/not tested	b	b
amoniak, ciekły / ammonia, aqueous	15	40	b	b	b
amoniak, ciekły / ammonia, aqueous	40	40	b	b	b
acetan / acetone	dowolnie / any	20	u	bb	bb
acetylen / acetylene	100	20	bb	bb	nie badano/not tested
roztwór chloroformowy acetyleny / acetylene chloroform solution	20	u	u	nie badano/not tested	nie badano/not tested
czterochlorek acetyleny / acetylene tetrachloride	100	20	u	u	nie badano/not tested
octan etylu / ethyl acetate	100	20	u	u	nie badano/not tested
eter etylowy / ethyl ether	100	20	u	u	nie badano/not tested
alkohol etylowy / ethyl alcohol	10	20	b	b	nie badano/not tested
alkohol etylowy / ethyl alcohol	36	20	u	u	nie badano/not tested
glicol etylowy / ethylene glycol	100	40	bb	b	nie badano/not tested
glicol etylowy / ethylene glycol	60	u	u	u	nie badano/not tested
róznego rodzaju soli / salts of all kinds	dowolnie / any	40	b	b	b
sól aluminium / aluminium salts	dowolnie / any	40	b	b	b
amoniak, roztwór wodny / ammonia, aqueous	15	40	b	b	b
amoniak, roztwór wodny / ammonia, aqueous	40	40	b	b	b
sól amoniowa, roztwór wodny / ammonium salts, aqueous any	dowolnie / any	60	b	b	b
amoniak / ammonia	100	20	u	u	nie badano/not tested
benzyna / petroleum spirit	100	20	u	b	bb
benzen / benzene	100	20	u	bb	u
wodorotlenek, roztwór wodny / bauxite, aqueous	dowolnie / any	40	b	b	nie badano/not tested
wodorotlenek, roztwór wodny / bauxite, aqueous	60	bb	b	b	nie badano/not tested
octan ołowiu, roztwór wodny / acetate of lead, aqueous	20	b	b	b	nie badano/not tested
woda destylowana / distilled water	15	20	bb	b	u
octan butylu / butyl acetate	100	20	u	u	nie badano/not tested
baza (sodu) / base (sodium borate)	nie badano/not tested	u	u	b	u
baza, roztwór / base solution	dowolnie / any	40	b	b	nie badano/not tested
kwas borowy / boric acid	dowolnie / any	60	b	b	nie badano/not tested
brom (gazowy i ciekły) / bromine (gaseous and liquid)	20	u	u	u	nie badano/not tested
kwas bromowodorowy / hydrobromic acid	dowolnie / any	40	b	b	nie badano/not tested
masło / butterfat	20	nie badano/not tested	b	b	b
leśna (leśna) / bone latex	20	b	b	b	nie badano/not tested
butadien / butadiene	100	20	u	u	nie badano/not tested
butanol / butanol	100	20	u	u	nie badano/not tested
kwas masłowy, roztwór wodny / butyric acid, aqueous	20	20	bb	b	nie badano/not tested
butyryczny / butyric acid, aqueous	stężony / conc.	20	u	u	nie badano/not tested
chlorek wapnia, roztwór wodny / calcium chloride, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	b
wapno / calcium chloride, aqueous	20	nie badano/not tested	nie badano / not tested	b	b
siarczek wapnia, roztwór wodny / calcium sulphate, aqueous	20	nie badano/not tested	nie badano / not tested	b	b
azotan wapnia / calcium nitrate	20	nie badano/not tested	nie badano / not tested	b	b

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów