

**Instalacje**



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

**3. 44. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE**  
**BETOMAX, WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA E**  
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

czynnik korzyzny / corrosive agent	stężenie (%) / conc. (%)	temp. (°C)	Besaflex® (W-PVC) Besaflex® (S-PVC)	Nitriflex® ocena / rating	Elastoflex® ocena / rating
spaliny zawierające dwutlenek węgla / exhaust gases containing carbon dioxide	dowolnie / any	60	b	b	b
spaliny zawierające kwas chlorowodorowy / exhaust gases containing hydrochloric acid	dowolnie / any	60	b	b	b
kwasy / acids		20	b	b	b
kwas mrówkowy / formic acid	10	20	nie badano/not tested	b	b
amoniak, ciekły / ammonia, aqueous	15	40	b	b	b
amoniak, ciekły / ammonia, aqueous	40	40	b	b	b
acetan / acetone	dowolnie / any	20	u	bb	bb
acetylen / acetylene	100	20	bb	bb	nie badano/not tested
roztwór chlorohydrogeny acetyleny / acetylene chlorohydrogen solution		20	u	u	nie badano/not tested
octan octylu / octyl acetate	100	20	u	u	nie badano/not tested
eter etylowy / ethyl ether	100	20	u	u	nie badano/not tested
alkohol etylowy / ethyl alcohol	10	20	b	b	nie badano/not tested
alkohol etylowy / ethyl alcohol	36	20	u	u	nie badano/not tested
glicol etylowy / ethylene glycol	100	40	bb	b	nie badano/not tested
glicol etylowy / ethylene glycol	100	60	u	u	nie badano/not tested
róznego rodzaju sole / salts of all kinds	dowolnie / any	40	b	b	b
sole aluminium / aluminium salts	dowolnie / any	40	b	b	b
amoniak, roztwór wodny / ammonia, aqueous	15	40	b	b	b
amoniak, roztwór wodny / ammonia, aqueous	40	40	b	b	b
sole amonowe, roztwór wodny / ammonium salts, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	b
amoniak / ammonia	100	20	u	u	nie badano/not tested
benzyna / petroleum spirit	100	20	u	b	bb
benzen / benzene	100	20	u	bb	u
wodorotlenek sodu, roztwór wodny / sodium hydroxide, aqueous	dowolnie / any	40	b	b	nie badano/not tested
wodorotlenek sodu, roztwór wodny / sodium hydroxide, aqueous	dowolnie / any	60	bb	b	nie badano/not tested
octan ołowiu, roztwór wodny / acetate of lead, aqueous		20	b	b	nie badano/not tested
woda mętna (zawiesina wodorotlenku) / jesienny woda / turbid water (suspension of sodium hydroxide) / winter water	15	20	bb	b	u
octan butylu / butyl acetate	100	20	u	u	nie badano/not tested
baza (baza sodowa) / base (sodium base)			nie badano/not tested	b	
baza, roztwór / base solution	dowolnie / any	40	b	b	nie badano/not tested
kwas borowy / boric acid	dowolnie / any	60	b	b	nie badano/not tested
brom (parowy i ciekły) / bromine (vaporous and liquid)		20	u	u	nie badano/not tested
kwas bromowodorowy / hydrobromic acid	dowolnie / any	40	b	b	nie badano/not tested
masło / butter		20	nie badano/not tested	b	b
buna (latek) / buna latex	—	20	b	b	nie badano/not tested
butadien / butadiene	100	20	u	u	nie badano/not tested
butanol / butanol	100	20	u	u	nie badano/not tested
kwas masłowy, roztwór wodny / butyric acid, aqueous	20	20	bb	b	nie badano/not tested
kwas masłowy, roztwór wodny / butyric acid, aqueous	stężony konc.	20	u	u	nie badano/not tested
chloranek wapnia, roztwór wodny / calcium chloride, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	b
wapniak wapnia, roztwór wodny / calcium sulphate, aqueous		20	nie badano/not tested	nie badano / not tested	b
octan wapnia / calcium nitrate		20	nie badano/not tested	nie badano / not tested	b

**INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW**

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

**Chemia**



Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów