

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 45. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
BETOMAX, WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA F
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

czynnik korozyjny / corrosive agent	stężenie (%) / conc. (%)	temp. (°C)	Besaflex® (W-PVC) Besaflex® (S-PVC)	Nitriflex® ocena / rating	Elastoflex®
fenol / carbolic acid (phenol)		20	nie badano/not tested	nie badano / not tested	bb
szkło / silicate	dowolnie/any	20	u	u	u
woda chlorowa /chlorine water		20	nie badano/not tested	b	bb
chlorkortyki / chloroacetyl	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
siarczek potasowy-chromowy, roztwór wodny / chromic potassium dichromate, aqueous	dowolnie/any	40	b	b	nie badano/not tested
kwasa chromowy / chromic acid	0,2 - 10	20	b	b	nie badano/not tested
olej napędowy, olej hydrauliczny / diesel oil, pressure oil	100	40	bb	b	bb
	100	60	u	u	bb
siarczynka, roztwór wodny / elektrolyt, aqueous	nawycorny / conc.	60	b	b	nie badano/not tested
sole manganowe, roztwór wodny / sulfate manganese, aqueous	dowolnie/any	60	b	b	nie badano/not tested
chłonek azotanowy / kwas azotanowy	dowolnie/any	60	b	b	b
kwasa octowy / roztwór wodny / acetic acid, aqueous		20	u	bb	nie badano/not tested
	6	40	bb	b	bb
	60	60	bb	bb	bb
kwasa octowy (oct. winny) / acetic acid (vinegar of wine)		20	bb	b	bb
	40	40	bb	b	bb
bezwodny kwasa octowy / acetic anhydride	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
woda octowa / acetic ester	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
siarczek potasowy / potassium ferric/ferrocyanide	dowolnie/any	60	b	b	nie badano/not tested
olej, zawiesina wodna / fat, aqueous suspension		20	bb	b	bb
maszyna roślinna / warzywna / fat, animal and vegetable	100	20	u	b	bb
leki zmywające / fatig bath		40	b	b	nie badano/not tested
formaldehyd, roztwór wodny / formaldehyde, aqueous		30	bb	bb	nie badano/not tested
	30	20	bb	bb	nie badano/not tested
formalina / formal, formalin		20	nie badano/not tested	nie badano / not tested	b
formaldehyd 12	100	20	bb	bb	nie badano/not tested
kwasa gwałtowny / kwas azotanowy			nie badano/not tested	nie badano / not tested	b
gliceryna / glycerine			nie badano/not tested	nie badano / not tested	b
glikol / glycol			b	b	b
glukoza / glucose	nawycorny / sat.	20	b	b	b
mocznik / urea	dowolnie/any	60	b	b	nie badano/not tested
olej opałowy / fuel oil			nie badano/not tested	b	b
olej napędowy / liquid manure			b	b	b
	6	40	b	b	b
	1%	20	bb	b	b
wodorotlenek potasu / potash lye	30	20	bb	b	b
	stężony / conc.	20	bb	bb	b
	40	40	u	bb	b
dwuchromian potasu, roztwór wodny / potassium bichromate, aqueous	nawycorny / sat.	20	b	b	nie badano/not tested
siarczek potasowy, roztwór wodny / potassium persulfate, aqueous	nawycorny / sat.	40	b	b	nie badano/not tested

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów