

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 46. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
BETOMAX, WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

czynnik korozyjny / corrosive agent	stężenie (%) / conc. (%)	temp. (°C)	Besaflex® (W-PVC) Besaflex® (S-PVC)	Nitriflex® oocna / casing	Elastoflex®
sól potasowa / potassium salts	dowolnie / any	60	b	b	b
węglowodór / carbonium	30	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested	nie badano / not tested
sól kuchenna, roztwór wodny / sodium chloride, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	b
kwas węglowy / carbonic acid	dowolnie / any	40	u	b	b
węglowodory / hydrocarbons	nieograniczone / unlimited	30	u	b	nie badano / not tested
sierpczan miedzi, roztwór wodny / copper sulphate, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	nie badano / not tested
olej linowy / linseed oil			nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
sól magnezowa, roztwór wodny / magnesium salts, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	nie badano / not tested
metanol / methanol	100	30	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
chloroek metylenu / methylene chloride	100	30	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
kwas mlekowy / lactic acid	30		nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
naftalen jednobromowy / monobrominated naphthalene	100	30	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
sól sodowa, piatr: chlorek sodu / sodium salts, sea sodium chloride					
wodorotlenek sodu, roztwór wodny / soda lye, aqueous	30		nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
sól miedzi, roztwór wodny / metal salts, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	nie badano / not tested
nitroglucyna / nitroglycerine	100	30	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
nitrobenzol / nitrobenzene	stały / solid	30	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
olej, piatr: fluorocykloheksan / oil, sea lye, diesel oil etc.					
olej	30	30	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
kwas urszowy / oxalic acid			nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
azotan / azote	30		bb	bb	nie badano / not tested
parafina / paraffin			nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
węgiel Fe-Ca / Fe-Ca fibre	stały / solid	30	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
fenol, roztwór wodny / phenol, aqueous	dowolnie / any	30	u	bb	nie badano / not tested
pięciotlenek fosforu / phosphorus pentoxide	100	30	b	b	nie badano / not tested
kwas fosforowy, roztwór wodny / phosphoric acid, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	b
neomaszta	30		b	b	nie badano / not tested
olej rypkowy / castor oil			nie badano / not tested	nie badano / not tested	b
	0	30	b	b	b
	40	40	b	n. bad./n. test	bb
	3	60	b	n. bad./n. test	bb
	20	30	bb	b	b
	15	30	bb	b	b
	85	30	bb	n. bad./n. test	bb
	40	40	u	n. bad./n. test	u

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW


TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów