

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 46. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
BETOMAX, WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA G
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

czynnik korozyjny / corrosive agent	stężenie (%) / conc. (%)	temp. (°C)	Besaflex® (W-PVC) Besaflex® (S-PVC)	Nitriflex® ocena / rating	Elastoflex® ocena / rating
sól potasowa / potassium salts	dowolnie / any	60	b	b	b
karbonian / carbonate	20	u		nie badano / not tested	nie badano / not tested
sól kuchenna, roztwór wodny / sodium chloride, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	b
kwas węglowy / carbonic acid	dowolnie / any	40	u	b	b
węglowodory / hydrocarbons	nawozy / sat.	20	u	b	nie badano / not tested
sierpczan miedzi, roztwór wodny / copper sulphate, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	nie badano / not tested
olej linowy / linseed oil			nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
sól magnezowa, roztwór wodny / magnesium salts, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	nie badano / not tested
metanol / methanol	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
chlorek metylenu / methylene chloride	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
kwas mlekowy / lactic acid	20		nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
naftalen jednobromowy / monobromic naphthalene	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
sól sodowa, pekt: chlorek sodu / sodium chloride					
wodorotlenek sodu, roztwór wodny / sodium hydroxide, aqueous	20		nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
sól miedzi, roztwór wodny / copper salts, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	nie badano / not tested
nitroglonaryna / nitroglycerine	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
nitroceluloza / nitrocellulose	stała / solid	20	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
olej, pekt: słonecznik, olej napędowy itp. / oil, see list, diesel oil etc.					
złotem	20	20	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
kwas urszulinowy / uric acid			nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
azotan / azote	20		bb	bb	nie badano / not tested
parafina / paraffin			nie badano / not tested	nie badano / not tested	bb
włókna Fe-Ca / Fe-Ca fibre	stała / solid	20	u	nie badano / not tested	nie badano / not tested
fenol, roztwór wodny / phenol, aqueous	dowolnie / any	20	u	bb	nie badano / not tested
fosfor / phosphorus pentoxide	100	20	b	b	nie badano / not tested
kwas fosforowy, roztwór wodny / phosphoric acid, aqueous	dowolnie / any	60	b	b	b
nerualite	20		b	b	nie badano / not tested
olej rzepkowy / castor oil			nie badano / not tested	nie badano / not tested	b
	u	20	b	b	b
	40		b	n. bad./n. test	bb
	60		b	n. bad./n. test	bb
	20		bb	b	b
	20		bb	b	b
	85		bb	n. bad./n. test	bb
	40		u	n. bad./n. test	u

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE


TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Chemia



Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów