

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 47. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
BETOMAX, WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

Czynnik korozyjny / corrosive agent	stężenie (%) / conc. (%)	temp.(°C)	Besaflex® (W-PVC) Besaflex® (S-PVC)	Nitriflex® ocena / rating	Elastoflex®
kwas chlorowodorowy / hydrochloric acid	dowolnie/any	60	b	b	b
stłona woda / soft water		40	nie badano/not tested	b	b
tlon / oxygen	dowolnie/any	60	b	b	b
smar płynny, olej silnikowy itp. / lubricating oil, engine oil etc.	100	40	bb	bb	bb
dwutlenek siarki, gazowy / sulphur dioxide, gaseous	dowolnie/any	40	bb	nie badano / not tested	nie badano/not tested
dwusiarczek węgla / carbon disulphide	100	30	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
kwas siarkowy / sulphuric acid	10-60	20-40	bb	bb	bb
parciek wodny, gazowy / hydrogen sulphide, gaseous	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
rydliny / soapsuds	nawożony / sat.	20	b	b	b
szklisty / silice / silica	10	60	b	b	nie badano/not tested
smar / grease / asphalt grease	100	40	bb	b	nie badano/not tested
czterochlorek węgla / carbon tetrachloride	100	30	u	b	nie badano/not tested
smoła / tar			nie badano/not tested	b	b
atrament / ink	30	b	b	b	b
toluol / toluene	100	20	u	bb	u
olej transformatorowy / transformer oil	100	40	bb	bb	nie badano/not tested
trójchloroetylen / trichloroethylene	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
kwas nadchlorowy / perchloric acid	dowolnie/any	30	bb	b	nie badano/not tested
mocz / urine		20	b	b	nie badano/not tested
woda nasycona CO ₂ / water (CO ₂ -saturated)	100	20	u	b	b
woda silizowana / silicewater			b	b	b
woda skondensowana / condensed water			b	b	b
woda (chłoga w wapi) / water (low lime content)			b	b	b
miękka woda / soft water			b	b	b
woda (z wysoką zawartością gipsu) / water (high gypsum content)			b	b	b
woda jęczmnia / beer water			b	b	b
woda moczna / urine water			b	b	b
woda lodowicza / glacial water			b	b	b
woda morna / sea water			b	b	b
woda czarna / water glass			b	b	b
wino czerwone i białe / wine, red and white			b	b	b
roztwór wodoru / hydrogen peroxide	dotup to 30	20	b	b	nie badano/not tested
krzem / silica			nie badano/not tested	nie badano / not tested	u
sól cynku / zinc salt	dowolnie/any	60	b	b	nie badano/not tested
wytop / melted asphalt			nie badano/not tested	b	b
kwas cytrynowy			nie badano/not tested	bb	bb

Wzrost wyników badań nie oznacza legeracji. Skróty: b = odporny, bb = częściowo odporny, u = nieodporny
Further chem. resistances on request. Abbreviations: b = resistant, bb = conditionally resistant, u = not resistant

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecetfał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów