

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 47. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
BETOMAX, WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I ODPORNOŚĆ CHEMICZNA
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.08.01

czynnik korozyjny / corrosive agent	stężenie (%) / conc. (%)	temp.(°C)	Besaflex® (W-PVC) Besaflex® (S-PVC)	Nitriflex® ocena / rating	Elastoflex®
kwas chlorowodorowy / hydrochloric acid	dowolnie/any	60	b	b	b
stłona woda / soft water		40	nie badano/not tested	b	b
tlas / oxygen	dowolnie/any	60	b	b	b
smar płynny, olej mechaniczny itp. / lubricating oil, engine oil etc.	100	40	bb	bb	bb
dwutlenek azotu, gazowy / nitrogen dioxide, gaseous	dowolnie/any	40	bb	nie badano / not tested	nie badano/not tested
dwusiarczek węgla / carbon disulfide	100	30	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
kwas siarkowy / sulphuric acid	13-60	20-40	bb	b	bb
siarczki wodne, gazowy / hydrogen sulphide, gaseous	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
mydła / soapsuds	nawożny / sat.	20	b	b	b
szkła / glasses	75	60	b	b	nie badano/not tested
smar tłusty / slusher grease	100	40	bb	b	nie badano/not tested
czterochlorek węgla / carbon tetrachloride	100	30	u	b	nie badano/not tested
smoła / tar			nie badano/not tested	b	b
attament / ink		30	b	b	b
toluol / toluene	100	20	u	bb	=
olej transformatorowy / transformer oil	100	60	u	u	nie badano/not tested
trichloroetylen / trichloroethylene	100	20	u	nie badano / not tested	nie badano/not tested
kwas nadchlorowy / perchloric acid	dowolnie/any	20	bb	b	nie badano/not tested
rozcz / urine		20	b	b	nie badano/not tested
woda nasycona CO ₂ / water (CO ₂ -saturated)	100	20	u	b	b
woda słuczowa / rainwater			b	b	b
woda skondensowana / condensed water			b	b	b
woda (zboga w wapń) / water (low lime content)			b	b	b
miękka woda / soft water			b	b	b
woda (z wysoką zawartością gipsu) / water (high gypsum content)			b	b	b
woda jeczorna / lake water			b	b	b
woda rzeczna / river water			b	b	b
woda lodowcowa / glacial water			b	b	b
woda morna / sea water			b	b	b
szkła wodne / water glass			b	b	b
wino czerwone / wine, red and white			b	b	b
nadtlenek wodoru / hydrogen peroxide	dotypt to 30	20	b	b	nie badano/not tested
kytan / xylene			nie badano/not tested	nie badano / not tested	c
sól cynku / murate of zinc	dowolnie/any	60	b	b	nie badano/not tested
wytop / mtop osesowy			nie badano/not tested	b	b
kwas cytrynowy			nie badano/not tested	bb	bb

Wzrost wyników badań na życzenie klienta. Składy: b = odporny, bb = częściowo odporny, u = nieodporny
Further chem. resistances on request. Abbreviations: b = resistant bb = conditionally resistant u = not resistant

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mysłnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów