

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 536. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

POWŁOKI NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH KARTA P

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.02.01

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Jeżeli MAXSHEEN POOL stosujemy do nowobudowanych basenów, tam, fontann, należy wykonać izolację i zapewnić min 14 dni na związanie. Następnie należy nałożyć pierwszą warstwę, rozcieńczając MAXSHEEN POOL z wodą w 10 – 20 %. Należy zapewnić 4-5 godzin na związanie. Drugą warstwę należy nałożyć bez rozcieńczania, a następnie odczekać 24 godziny. Napełnienie wodą powinno być dokonane nie wcześniej niż po 7 dniach, a najlepiej po upływie 14 dni. W przypadku stosowania MAXSHEEN POOL do basenów, tam i fontann uprzednio malowanych, należy najpierw całkowicie usunąć farbę, papierem ściernym lub przy pomocy MAXCLEN -R. Sposób użycia produktu pozostaje bez zmian czyli jest taki, jak przedstawiono powyżej. MAXSHEEN POOL może być nakładany pędzlem, wálkiem lub za pomocą pistoletu natryskowego.

WYDAJNOŚĆ

5 m²/kg w zależności od stopnia absorpcji powierzchni, która ma być pokrywana.

- Gładkie powierzchnie – 0,25 – 0,35 kg/m² (dwie warstwy)
- Powierzchnie porowate – 0,40 – 0,50 kg/m² (trzy warstwy)

KOLORY

biały, niebieski i ciemnoniebieski

OPAKOWANIE

25 kg i 5 kg Puszki

PRZECHOWYWANIE

12 Miesięcy w oryginalnych pojemnikach.

BHP

MAXSHEEN POOL jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów