

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 536. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

#### POWŁOKI NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH KARTA P

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.02.01

#### INSTRUKCJA STOSOWANIA

Jeżeli MAXSHEEN POOL stosujemy do nowobudowanych basenów, tam, fontann, należy wykonać izolację i zapewnić min 14 dni na związanie. Następnie należy nałożyć pierwszą warstwę, rozcieńczając MAXSHEEN POOL z wodą w 10 – 20 %. Należy zapewnić 4-5 godzin na związanie. Drugą warstwę należy nałożyć bez rozcieńczania, a następnie odczekać 24 godziny. Napełnienie wodą powinno być dokonane nie wcześniej niż po 7 dniach, a najlepiej po upływie 14 dni. W przypadku stosowania MAXSHEEN POOL do basenów, tam i fontann uprzednio malowanych, należy najpierw całkowicie usunąć farbę, papierem ściernym lub przy pomocy MAXCLEN -R. Sposób użycia produktu pozostaje bez zmian czyli jest taki, jak przedstawiono powyżej. MAXSHEEN POOL może być nakładany pędzlem, walcem lub za pomocą pistoletu natryskowego.

#### WYDAJNOŚĆ

5 m<sup>2</sup>/kg w zależności od stopnia absorpcji powierzchni, która ma być pokrywana.

- Gładkie powierzchnie – 0,25 – 0,35 kg/m<sup>2</sup> (dwie warstwy)
- Powierzchnie porowate – 0,40 – 0,50 kg/m<sup>2</sup> (trzy warstwy)

#### KOLORY

biały, niebieski i ciemnoniebieski

#### OPAKOWANIE

25 kg i 5 kg Puszki

#### PRZECHOWYWANIE

12 Miesięcy w oryginalnych pojemnikach.

#### BHP

MAXSHEEN POOL jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### GWARANCJA

Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów