

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 639. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

ZAPRAWY NAPRAWCZE SPECJALNE KARTA J

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.03.01

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża.

Podłoże przeznaczone do pokrycia winno być zdrowe, czyste, wolne od brudu, farb, wykwitów, tłuszczu, gipsu i luźnych cząstek, które mogłyby osłabić przyczepność materiału. Przed aplikacją MAXMORTER CAL powierzchnię zwilżyć czystą wodą – winna ona osiągnąć stan suchego nasycenia i nie zawierać wody stojącej.

Mieszanie.

25 kg worek MAXMORTER CAL rozrabia się z 6-7 l czystej wody (26% ± 2%), w zależności od pożądanej konsystencji i istniejących w momencie robót warunków zewnętrznych. Mieszanie przeprowadza się mechanicznie posługując się mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obrotów/min.), aż do uzyskania produktu jednorodnego pod względem barwy i wyglądu zewnętrznego. Niewielkie ilości można również mieszać ręcznie. Dla zapewnienia lepszej przyczepności, lepszych właściwości mechanicznych i dla przyspieszenia procesu dojrzewania produktu można opcjonalnie sporządzić mieszaninę MAXCRYL i wody w proporcji 1:3.

Aplikacja.

MAXMORTER CAL można nakładać ręcznie za pomocą kielni lub mechanicznie metodą natryskową. Kiedy nastąpi proces wstępnego wiązania, wykonać planowane wykończenie, posługując się mokrą gąbką lub kielnią. W przypadku pokrywania ścian grubość jednej warstwy powinna wynosić nie więcej niż 1 cm.

Warunki aplikacji.

Produktu nie stosować, gdy temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 35°C. Nie aplikować na powierzchni zamarzniętej lub oszronionej.

Dojrzewanie.

W ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak: wiatr, gorąco, mała wilgotność względna lub bezpośrednie działanie słońca, po wykonaniu aplikacji zadbać o dojrzwianie na mokro, uważać jednak, by podczas zwilżania wodą powierzchni nie wymyć i nie spłukać.

Czyszczenie.

Wszystkie narzędzia i sprzęt należy oczyścić wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy materiał zastygnie, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

Przewidywane zużycie produktu wynosi 16 kg/m² na warstwę o grubości 1 cm. Wartości szacunkowe mogą ulec zmianie w zależności od chropowatości, struktury i stanu podłoża, jak również od zastosowanej metody aplikacji. Próba wstępna przeprowadzona na miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA

- Nigdy ponownie nie wykorzystywać resztek pozostałych z poprzedniego mieszania.
- Nie dodawać cementu, wapna, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników.
- Nie przekraczać zalecanej maksymalnej grubości jednej warstwy (1 cm).
- W przypadku aplikacji nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

OPAKOWANIE

MAXMORTER CAL dostarcza się w 25 kg workach. Produkt dostępny w kolorze białym, a na życzenie również w innych.

PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i mrozem.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów