

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 696. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE KARTA G

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.04.01

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni.

Podłoże betonowe czy zaprawa mogą być suche lub matowo-wilgotne, ale bez stojącej wody.

Powierzchnia musi być oczyszczona z kurzu, brudu, smaru, tlenków, pochodnych olejów oraz wszelkich obcych elementów czy słabych powierzchniowych zaczynów cementowych.

Powierzchnia powinna zostać dobrze wyrównana a ubytki wypełnić materiałem naprawczym MAXROAD.

W przypadku porowatych powierzchni należy zastosować warstwę gruntującą, albo na bazie epoksydowej MAXEPOX PRIMER, lub na bazie akrylowej MAXPRIMER FLOOR.

Mieszanie

Dokładnie wymieszać składnik A produktu MAXFLOOR CEM i przelać do składnika B.

Następnie dokładnie je mieszać przez 1-2 min. w odpowiednim pojemniku. Do powstałej mieszanki dodać małymi porcjami składnik C, aż do uzyskania całkowicie jednolitej mieszanki.

Aplikacja

MAXFLOOR CEM rozkłada się na podłoże zębatą zacieraczką lub listwą prowadniczą. Zalecane jest aby po 5 do 10 minutach od aplikacji odpowietrzyć powierzchnię za pomocą wałka z kołkami w celu uzyskania jednolitego wykończenia.

Przy wykonywaniu napraw o głębokości powyżej 3mm należy dodać kruszywo kwarcowe o maksymalnym uziarnieniu 2mm, w ilości od 5kg do 10kg na każdy zestaw MAXFLOOR CEM, w ten sposób uzyskując bardziej tiksotropową zaprawę.

Jeżeli w podkładzie występują dylatacje to należy je rozkuć i wypełnić materiałem MAXFLEX 100.

Należy pamiętać, aby pola aplikacji nie były większe od 36 m².

UWAGI:

- Nigdy nie dodawać wody do mieszanki.
- Zawsze stosować do aplikacji wewnętrznych.
- Nie stosować na asfalt, drewno.

OPAKOWANIE

Zestaw trzyskładnikowy, ogółem 30,55kg.

- Składnik A: 1,40kg
- Składnik B: 4,15kg
- Składnik C: 25,00kg

KOLORY

Szary i biały

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP

MAXFLOOR CEM nie jest toksyczny, ale ma właściwości ścieme. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukać obficie ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów