

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 731. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE ZAPRAWY KLEJOWE KARTA C

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

#### DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXFIX jest kremową klejącą pastą, którą tworzą żywice, specjalne dodatki i inne wyselekcjonowane składniki.  
MAXFIX jest specjalnie stworzony do układania elementów ceramicznych na równe powierzchnie oraz płytek ceramicznych na istniejące pokrycia ceramiczne (płytką na płytkę).

#### PRZEZNACZENIE

- Do układania płytek i nowych nawierzchni na stare betonowe, ceramiczne pokrycia w łazienkach, kuchniach, itd.
- Do układania płytek, marmuru, mozaiki, ceramiki, naturalnego kamienia, itd. Na tynk, zaprawę, beton na konstrukcje nowe i stare.

#### ZALETY

- Jest produktem gotowym do użycia.
- Posiada wysoką przyczepność do podłoża.
- Można go stosować na drewno, tekturę, karton, tynk itd.
- Zapewnia właściwą aplikację przy minimalnym wzroście grubości.
- Może być stosowany na stare ceramiczne pokrycia, likwidując w ten sposób koszty usuwania gruzu.

#### SPOSOBY APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni.  
Powierzchnia musi być trwała, sucha i pozbawiona pyłu, itd. Planimetria nie powinna wykazywać różnic większych niż 5 mm.

#### Aplikacja.

MAXFIX jest produktem gotowym do użycia. Rozprowadza się go za pomocą packi z ząbkami. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1-4 mm. Wykończenie należy wykonać brzegiem z ząbkami. Podczas układania płytek należy je lekko docisnąć do podłoża, zanim MAXFIX zwiąże. MAXFIX można także nakładać punktowo na obrzeża i w środek płytek. Zmiana ułożenia płytek. Wzór, sposób ułożenia może być zmieniony w ciągu około 30 min od rozprowadzenia MAXFIXU. Należy zapewnić 48 godzin przerwy przed fugowaniem.

#### OSTRZEŻENIE

- Nie stosować w temperaturze poniżej 5st C i powyżej 35st C.
- Gdy jest ciepło i sucho oraz na powierzchni wchłaniające nie rozprowadzać każdorazowo zbyt dużych ilości MAXFIXU, gdyż w tych warunkach czas pozwalający na jego aplikację jest krótszy.
- Narzędzia powinny być wyczyszczone czystą wodą natychmiast po zakończeniu pracy.
- Nie należy stosować MAXFIX na mokre powierzchnie.

#### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów