

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 733. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

#### ZAPRAWY KLEJOWE KARTA E

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

#### DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXKOLA Y jest zaprawą o dużej przyczepności specjalnie przeznaczona do stosowania na podłoża gipsowe, gdzie tradycyjnie wiążące zaprawy nie są odpowiednie.

#### ZASTOSOWANIE

Mocowanie płytek wewnątrz na tynki, tynki nakładane natryskiem, prefabrykowane płyty gipsowe w wilgotnych pomieszczeniach oraz układanie posadzki na podłogi anhydrytowe.

#### ZALETY

- Eliminuje konieczność usuwania istniejących tynków przed zastosowaniem tradycyjnych zapraw wiążących.
- Eliminuje konieczność zwilżania podłoża oraz płytek przed ułożeniem.
- Bardzo dobra przyczepność
- Właściwości tiksotropowe zapobiegają ześlizgiwaniu się umieszczonych płytek.

#### INSTRUKCJA STOSOWANIA

##### Przygotowanie powierzchni :

Podłoże musi być zdrowe, czyste i suche. Wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 5%. Nie stosować na słabe podłoża takie jak martwy tynk czy płytki nie absorpcyjne jak ceramiczne typu 'greps' czy 'porcelanato'.

##### Mieszanie produktu

Wymieszać produkt ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej stosując 5,5 do 6 L wody na każdy 25 kg worka produktu, aż do uzyskania jednorodnej i kremowej mieszanki. Pozostawić na kilka minut przed jej użyciem.

##### Aplikacja

Umieścić materiał na powierzchni pokrywając małe obszary, a następnie zastosować zacieraczkę z ząbkami (6x6mm) bez pozostawienia większej grubości niż 5 mm w celu uniknięcia ryzyka zesunięcia się po powierzchni pionowej. Następnie umieścić płytki silnie dociskając je do podłoża. Czas przeznaczony na aplikację wynosi około 30 min., a czas pozwalający na zmianę ułożenia płytek w ciągu 5 do 10min.

Na posadzki narażone na częsty ruch wskazane jest zastosowanie akrylowego środka wiążącego MAXBOND.

#### PAKOWANIE

25kg worki

#### KOLOR

Biały i szary

MAXKOLA® - Y



Karta techniczna



Deklaracja zgodności

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl  
Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl  
Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów