

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 776. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

#### MATERIAŁY INIEKCYJNE KARTA Y

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.05.01

ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WILGOCIĄ ŻYWICA SILOKSANOWA DO WSTRZYKIWIANIA W ŚCIANY USZKODZONE NA SKUTEK PODNOSZENIA SIĘ WILGOCI

#### DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXCLEAR INJECTION to pozbawiona rozpuszczalników płynna żywica oparta na siloksanach, która rozpuszczona w wodzie przekształca się w zatrzymującą wodę mikroemulsję, tym samym stwarzając bardzo skuteczną poziomą barierę powstrzymującą podnoszenie się wilgoci w ścianach.

#### ZASTOSOWANIE

Warstwy przeciwwilgociowe wstrzykiwane grawitacyjnie lub pod ciśnieniem, nadające się do każdego rodzaju murów zewnętrznych i wewnętrznych, na które oddziałuje podnosząca się wilgoć.

#### ZALETY

- Podłoże pozwala oddychać, pory nie zostają zablokowane.
- Nadaje się także do grubych ścian o wysokiej zawartości wilgoci.
- Doskonała zdolność penetracyjna w zawilgoconym podłożu.
- Nie wytwarza ani nie wywołuje żadnych soli; na pierwotnym podłożu nie wywołuje żadnych zmian estetycznych.
- Produkt w formie koncentratu, doskonale pokrywający podłoże, oszczędny w zakresie przechowywania i transportu.
- Przyjazny dla środowiska. Wolny od rozpuszczalników, antykorozyjny, nietoksyczny, poprawia warunki robót na danej nawierzchni.
- Wymaga jedynie bieżącej wody dla rozpuszczenia.
- Łatwy do zmycia.

#### APLIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Usunąć poprzedni tynk lub pokrycie na wysokości co najmniej 90 cm licząc od najwyższego poziomu podnoszenia się wilgoci. Usunąć wszelkie wykwyty, uszkodzone fragmenty ściany, luźne kawałki i niestale zaprawy aż do zdrowego podłoża. Uzupelnąć większe wnęki i ubytki w ścianie przy pomocy zaprawy MAXREST.

Przygotowanie otworów:

Nawiercić w linii poziomej otwory w odległości 10-12 cm jeden od drugiego, zależnie od absorpcji podłoża.

Otwory nawierzać w kierunku dolnym pod kątem 30-45° w przypadku iniekcji grawitacyjnej oraz 15-30° w przypadku iniekcji pod ciśnieniem. Im większa grubość ściany, tym mniejszy może być kąt odwiertu. Usilnie zaleca się jednak, aby - o ile to tylko możliwe - przewiercić się przez co najmniej jedną poziomą warstwę zaprawy budowlanej (np. warstwa zaprawy między ceglami) dla lepszego rozprowadzenia materiału MAXCLEAR INJECTION. Wiertło musi być ok. 5 cm krótsze niż grubość nawiercanej ściany. Przed zastosowaniem iniekcji z odwiertu usunąć ciśnieniem powietrza pył i luźne kawałki.

W przypadku podłoża niejednorodnych, pełnych ubytków i wnęk, względnie o skrajnej porowatości, w charakterze wypełniacza i uszczelnacza zastosować uprzednio iniekcję rzadkiej zaprawy płynnej, np. MAXGROUT INJECTION. Przed upływem czasu krzepnięcia zaprawy (ok. 30 min.) odwierty udrożnić dla umożliwienia późniejszej penetracji przez MAXCLEAR INJECTION.

#### MAXCLEAR® INJECTION



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów