

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 804. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

WŁÓKNA POLIETYLENOWE KARTA A

EDYCJA I 2014. STAN NA DZIEŃ 2014.06.01

WŁÓKNO POLIETYLENOWE DO SYSTEMÓW EPOKSYDOWYCH I POLIURETANOWYCH

DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:

MAXEPOX THIX to włókno polietylenowe o małej gęstości, które dodaje się do żywic epoksydowych i poliuretanowych dla zwiększenia ich lepkości i ograniczenia zeszlizgiwania się na powierzchniach pochylonych i pionowych oraz w miejscach nentralicznych.

ZASTOSOWANIE

Powłoki we wklęsłych naroznikach i ściankach, na łączeniach rur przelotowych itp.
Powłoki na powierzchniach pochylonych i rampach, w garażach, magazynach itp.

ZALETY

Materiał umożliwia modyfikację lepkości żywicy i osiągnąć ją w takim wymiarze, w jakim potrzebna jest na konkretnym miejscu robót.
Produkt dodaje się wprost do mieszanki.
Łatwo się nim posługiwać i uzyskać zamierzoną lepkość.

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie. MAXEPOX THIX dostarcza się w postaci gotowej do użycia. Najpierw oddzielnie trzeba rozmieszczać komponenty epoksydowe lub poliuretanowe, potem utwardzacz (komponent B) wlać do żywicy (komponent A) i dopiero do tak powstałej mieszanki A+B dodać MAXEPOX THIX.
Mieszać przez 2-3 minuty mieszadłem wolnobrotowym (300-400 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę przeznaczoną do płynów, aż powstanie materiał jednorodny pod względem koloru i wyglądu. Dla rozmieszczenia całej zawartości komponentów ścianki i dno pojemnika w czasie mieszania kilkakrotnie zdrapać. Mieszania bez potrzeby nie przedłużać ani nie stosować mieszadła szybkoobrotowego, bo mogłoby to podgrzać mieszankę i wprowadzić do niej pęcherzyki powietrza.

Do przygotowania zapraw epoksydowych czy poliuretanowych najpierw żywicę szcpepną A+B zmieszać z MAXEPOX THIX, a dopiero potem dodać kruszywo DRIZORO SILICA. Całość mieszać do momentu uzyskania materiału jednorodnego pod względem koloru i wyglądu.

Aplikacja. Mieszankę aplikować takimi narzędziami, jakich zwykle używa się do systemów epoksydowych i poliuretanowych, tj. szczotką, szpachelką, kielnią, pacą ząbkowaną lub gumową itd.

Warunki aplikacji i dojrzewania. Takie same jak w przypadku stosowania systemów epoksydowych i poliuretanowych (zob. stosowne Biuletyny techniczne).

Czyszczenie. Takie same jak w przypadku stosowania systemów epoksydowych i poliuretanowych (zob. stosowne Biuletyny techniczne).

ZUŻYCIE

Generalnie porcja MAXEPOX THIX to 1-3% całkowitej wagi mieszanki żywicy szcpepną A+B. Po przeprowadzeniu wcześniejszej próby dopuszczalna jest porcja mniejsza lub większa. Za każdym razem na miejscu robót należy sporządzić mieszanki próbne, które pozwolą ustalić optymalne zużycie w zależności od rodzaju aplikacji, warunków dojrzewania, porowatości podłoża, narzędzi aplikacyjnych itd.

UWAGI

Produktu nie dodawać oddzielnie do samego komponentu A, komponentu B lub do piasku.

Przed użyciem produkt winien być zupełnie suchy.

W razie zastosowań nie wymienionych w obecnym Biuletynie technicznym lub po dalsze informacje prosimy zwrócić się do działu technicznego naszej firmy.

MAXEPOX® THIX

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów