

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

4. 750. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI CIEPŁOWNICZE ELASTYCZNE RURY PREIZOLOWANE FLEXALEN KARTA B EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.07.01

DANE TECHNICZNE

Produkt	Elastyczna rura preizolowana produkowana w procesie ciągłym. Rura robocza z polibutylenu (PB) – najnowocześniejsze tworzywo sztuczne dla instalacji. Izolacja – wysokiej jakości poliuretanowa, pianka izolacyjna o strukturze zamknięto komórkowej.
Rodzaje produktu	<p>Flexalen 600™ - rury pojedyncze - rury podwójne bliźniacze</p> <p>Flexalen 1000+ MULTILINE™ - rury podwójne – ciepła woda + cyrkulacja - rury wieloprzewodowe wg zastosowań indywidualnych - rury w sztangach</p> <p>Flexalen SL™</p> <p>Flexalen™ – złączki i kształtki - kształtki polibutylenowe do zgrzewania - złączki BCA - złączki Wipax - punkty stałe - przejścia ścienna - kolana i trójniki prefabrykowane - zestawy izolacyjne - dodatki montażowe</p>
Zastosowanie	Przesył wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej, czynników chłodniczych oraz wody zimnej, ścieków itp.
Dobór i montaż	Do bór produktów Flexalen™ na podstawie projektu. Skrócony do bór średnic w postaci tabelarycznej dostępny w Thermalflex. Thermalflex oferuje do radztwo techniczne przy kompletowaniu zamówienia. Montaż systemu Flexalen zgodnie z instrukcją montażu Flexalen™
CECHA / WŁAŚCIWOŚĆ	WYNIK
Rura robocza (PB)	
Gęstość	0,93 g/cm ³
Wydłużalność cieplna	0,13 mm/mK
Moduł sprężystości	420 MPa
	Żywotność rur z PB obliczona jest na 50 lat przy ciągłej temperaturze pracy 70° C i ciśnieniu 10 bar.
Izolacja	
Gęstość pianki izolacyjnej	30-40 kg/m ³
Chłonność wody	Nie większa niż 2% po 28 dniach zanurzenia próbek
Rura osłonowa zachowana według DIN 8075	Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Jakość, odporność chemiczna

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE




TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów