

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 5. 104. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO DYLATACJE, USZCZELNIACZ MAXFLEX 700-800 KARTA B

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.05.01

DANE TECHNICZNE DLA MAXFLEX 700	
Charakterystyka produktu	
Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	1,4
Mieszanie składników, proporcja A:B	9:1
Wygląd zmieszanego produktu	Szary
Warunki aplikacji i dojrzewania	
Temperatura aplikacji (°C)	+ 5 ÷ + 40
Czas wyschnięcia dotykowego (min.) temp. 23°C i wilgotność 50%	45
Charakterystyka produktu po polimeryzacji	
Odporność trakcyjna (MPa)	0,9
Twardość wg Shore'a	50
Temperatura użytkowania (°C)	- 20 ÷ + 80
Odporność chemiczna	Woda, produkty czyszczące, oleje, węglowodory, jak również rozcieńczone kwasy i zasady
Zużycie	
Do wypełnienia 1 mb złącza o wymiarach 10x10 mm (potrzeba kg)	0,14
DANE TECHNICZNE DLA MAXFLEX 800	
Charakterystyka produktu	
Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	1,4
Mieszanie składników proporcja A:B	9:1
Wygląd zmieszanego produktu	Szary
Warunki aplikacji i dojrzewania	
Temperatura aplikacji (°C)	+ 5 ÷ + 40
Czas wyschnięcia dotykowego (min.) temp. 23°C i wilgotność 50%	15
Charakterystyka produktu po polimeryzacji	
Odporność trakcyjna (MPa)	1,10
Twardość wg Shore'a	80
Temperatura użytkowania (°C)	- 20 ÷ + 80
Odporność chemiczna	Woda, produkty czyszczące, oleje, węglowodory, jak również rozcieńczone kwasy i zasady
Zużycie	
Do wypełnienia 1 mb złącza o wymiarach 10x10 mm (potrzeba kg)	0,14
OPINIE I APROBATY	
Atest higieniczny Nr 99/779/111/2009	
Aprobata Techniczna ITB AT/2009-03-2513	
GWARANCJA	
Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.	
BHP	
MAXFLEX 700/800 zawiera poliozocyjany, które mogą powodować alergię. W trakcie aplikacji należy używać gumowych rękawic ochronnych.	
Podczas stosowania uszczelnacza należy unikać kontaktu ze skórą. W przypadku dostania się produktu do oczu należy je natychmiast przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać pomoc medyczną. Nie wywoływać wymiotów. Materiał stosować w miejscach wentylowanych. Produkt trzymać z dala od dzieci.	
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.	
Ustawienie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.	

### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów