

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

5. 17. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO GEOWŁÓKNINY SF CENNIK PODSTAWOWY

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

EDYCJA I 2011. STAN NA DZIEŃ 2011.10.01.

Właściwości [Norma]		Jednostka	TS 10 (4.01)	TS 20 (4.01)	TS 30 (4.01)	TS 40	TS 50	TS 60	TS 65	TS 70	TS 80
Właściwości mechaniczne											
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	kN/m	8	10	12	14	16	20	22	25	29
	wszereż	kN/m	8	10	12	14	16	20	22	25	30
Wydłużenie przy zerwaniu	wzdłuż	%	90	90	90	100	100	100	100	100	100
	wszereż	%	75	75	75	40	40	40	40	40	40
Energia produktu	(wzdłuż + wszereż)/2	J/mm ²	48	58	71	75	84	110	120	134	156
Odporność na przebicie statyczne (CBR)		N	1240	1500	1800	2100	2350	3050	3350	3850	4400
Test spadającego stożka (otwór-Ø)		mm	26	24	20	24	22	19	17	15	13
Właściwości hydrauliczne											
Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny		l/m ² s (mm/s)	130	115	100	100	90	80	70	60	55
Umowny wymiar porów Ø ₉₀		µm	120	105	100	100	100	95	95	90	90
Parametry identyfikacyjne											
Grubość		mm	0,8	0,9	1,2	1,8	1,9	2,4	2,5	2,9	3,3
Masa powierzchniowa		g/m ²	105	125	155	180	200	260	285	325	385
Formy dostawy											
Szerokość		m	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Długość		m	300	250	225	200	175	135	125	100	90

Podane wartości są wartościami średnimi uzyskanymi w naszym laboratorium i instytucjach badawczych. Zastęwiamy sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.

- TS10* - geowłóknina Polyfelt filtracyjna do drenaży [2x100=200] **3,00**
- TS20* - geowłóknina Polyfelt filtracyjna do drenaży [2x100=200] **3,40**
- TS30 - geowłóknina Polyfelt separacyjno – filtracyjna [4x100=400] **3,80**
- TS40 - geowłóknina Polyfelt separacyjno – filtracyjna [4x100=400] **4,50**
- TS50 - geowłóknina Polyfelt separacyjno – filtracyjna [4x175=700] **5,20**
- TS60 - geowłóknina Polyfelt separacyjno – filtracyjna [4x135=540] **6,30**
- TS65 - geowłóknina Polyfelt separacyjno – filtracyjna [4x125=500] **7,00**
- TS70 - geowłóknina Polyfelt separacyjno – filtracyjna [4x100=400] **7,40**
- TS80 - geowłóknina Polyfelt separacyjno – filtracyjna [4x90=360] **9,30**
- - tylko funkcja filtracji

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE I NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów