

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 5. 48. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO DYLATAcje, MATERIAŁ PĘCZNIEJĄCY LEAKMASTER KARTA B EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.04.01

DANE TECHNICZNE	
Wygląd	podobny do kitu
Kolor	szary
Gęstość objętościowa, kg/m <sup>3</sup>	1290 ± 10%
Przyczepność, MPa/ wydłużenie, %	
- do betonu	≥ 0,2/ ≥ 80
- do metalu i szkła	≥ 0,2/ ≥ 10
Przyczepność do betonu po moczeniu w wodzie przez 7 dni i po ponownym wysuszeniu, MPa/wydłużenie, %	≥ 0,2/ ≥ 50
Chłonność wody (pęcznienie) po zanurzeniu przez 624 h, %	55 ± 20%
Ciśnienie pęcznienia, Kpa	25 ± 10%
Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa	≥ 0,7
<b>ATESTY I APROBATY</b>	
AH nr 170/779/188/2009, AT ITB 15-6557/2004, Aneks nr 1 do AT ważny do 31.12.2010 r.	
<b>UWAGI</b>	
1. Wyrób zawiera rozpuszczalnik, który może się zapalić pod wpływem ciepła, otwartego ognia – zanim nastąpi stwardnienie.	
2. W pomieszczeniach zamkniętych musi być dobra wentylacja.	
3. Unikać kontaktu ze skórą (pracować w rękawicach ochronnych).	
4. Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu w temp. Poniżej 32°C.	
5. Nie stosować w miejscach mających kontakt z wodą pitną.	
6. Stosować dla betonu nie mniejszej niż 150mm, aby uniknąć jego pęknięcia.	
7. Nie dopuszczać wody przez 6 godzin od chwili jego użycia.	
8. Użyć w ciągu 24 godzin od chwili zdjęcia folii zabezpieczającej tubę.	
9. Okres ważności 7 miesięcy od daty produkcji.	
<b>OPAKOWANIE:</b> 320ml, 600 ml	
<b>GWARANCJA</b>	
Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.	
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.	
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.	
<b>UWAGA</b>	
Wrz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.	

## INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl