

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 5. 94. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO DYLATACJE, SILIKON UNIWERSALNY MAXFLEX 600 KARTA B

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.05.01

DANE TECHNICZNE	
<b>Charakterystyka produktu</b>	
Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	1,4
<b>Warunki aplikacji i dojrzewania</b>	
Temperatura podczas aplikacji, (°C)	5 – 50
Tworzenie powłoki w temp. 23°C i 50% wilgotności (minuty)	15
Czas wiązania w 23 °C i 55% wilgotności względnej (mm/24 h)	2,5
Okres nieszczepności w 23 °C i 55% wilgotności względnej (minuty)	30
<b>Charakterystyka spolimeryzowanego produktu</b>	
Odporność na rozciąganie (MPa)	0,35
Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 100% (MPa)	0,30
Wydłużenie przy zerwaniu ,(%)	400
Sprężystość,(%)	> 70
Twardość Shore`A	20
Zakres temperatury podczas użytkowania °C	- 50 do +150
<b>Zużycie</b>	
Do wypełnienia 1 mb złącza o wymiarach 10x10 mm (potrzeba ml )	100
<b>PRZECHOWYWANIE</b>	
W pomieszczeniach chłodnych i suchych, przez okres 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach.	
<b>OPAKOWANIE</b>	
Naboje plastikowe – 310 ml lub opakowania 600 ml	
<b>KOLORY</b> Szary, biały, kremowy, brązowy i czarny.	
<b>BHP</b>	
Ze względu na możliwość wystąpienia podrażnień należy unikać kontaktu z oczami i błoną śluzową. W przypadku, gdy to jednak nastąpi, należy przemyć te miejsca obfitą ilością wody, a jeśli to konieczne skontaktować się z lekarzem. Na wypadek kontaktu ze skórą należy przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.	

## INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY

## Chemia

**Kropelek:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów