

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

5. 94. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO DYLATACJE, SILIKON UNIWERSALNY MAXFLEX 600 KARTA B

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.05.01

DANE TECHNICZNE	
Charakterystyka produktu	
Gęstość (g/cm ³)	1,4
Warunki aplikacji i dojrzewania	
Temperatura podczas aplikacji, (°C)	5 – 50
Tworzenie powłoki w temp. 23°C i 50% wilgotności (minuty)	15
Czas wiązania w 23 °C i 55% wilgotności względnej (mm/24 h)	2,5
Okres nieszczepności w 23 °C i 55% wilgotności względnej (minuty)	30
Charakterystyka spolimeryzowanego produktu	
Odporność na rozciąganie (MPa)	0,35
Wytrzymałość na rozciąganie przy wydłużeniu 100% (MPa)	0,30
Wydłużenie przy zerwaniu ,(%)	400
Sprężystość,(%)	> 70
Twardość Shore'A	20
Zakres temperatury podczas użytkowania °C	- 50 do +150
Zużycie	
Do wypełnienia 1 mb złącza o wymiarach 10x10 mm (potrzeba ml)	100
PRZECHOWYWANIE	
W pomieszczeniach chłodnych i suchych, przez okres 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach.	
OPAKOWANIE	
Naboje plastikowe – 310 ml lub opakowania 600 ml	
KOLORY Szary, biały, kremowy, brązowy i czarny.	
BHP	
Ze względu na możliwość wystąpienia podrażnień należy unikać kontaktu z oczami i błoną śluzową. W przypadku, gdy to jednak nastąpi, należy przemyć te miejsca obfitą ilością wody, a jeśli to konieczne skontaktować się z lekarzem. Na wypadek kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. W przypadku poknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.	

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów